Perfection Plus Varnish

Vernis

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis très performant, combinant brillance, excellente tenue chimique et résistance à l'abrasion. La nouvelle formulation de Perfection Plus contient des filtres UV pour étendre la longévité du produit appliqué.
* Durabilité en service jusqu'à quatre fois supérieure aux autres vernis
* Totalement compatible avec les bois gras tels que le teck et l'iroko après un dégraissage et une préparation de surface appropriés.
* Durcissement chimique procurant une résistance aux carburants, huiles, acides faibles et produits alcalins.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YVA950
Finition	Brillant intense.
Masse Volumique	1.065
Extrait Sec en Volume (%)	45.3%
Rapport de Mélange	2:1 en volume (comme livré) , Convertisseur/Durcisseur - YVA951
Délai de Péremption	2 Année(s)
COV	520 g/L
COV (Solvent EU)	488 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
Conditionnement Unitaire	750 ml

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage			
	10°C	15°C	23°C	35°C
Sec au toucher [ISO]	10H	7H	4H	3H
Durée de vie du mélange	4H	3H	2H	1H

	Surcouchage							
	Température du Support							
	10°C		15°C		23°C		35°C	
Surcouchable Par	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Perfection Plus	24H	4jour(s)	14H	3jour(s)	6H	2jour(s)	4H	1jour(s)

APPLICATION ET USAGE

Préparation

SURFACES DEJA PEINTES :
En bon état : Laver avec un détergent adapté , rincer à l'eau douce et laisser sécher. Egrainer au papier grade 320-400.
En mauvais état : Eliminer tous les anciens revêtements puis appliquer le primaire adapté.

BOIS NU : Poncer légèrement au papier grade 120 puis 240, et enfin 320. Eliminer soigneusement tous les résidus de ponçage, brossage, dépoussiérage et essuyage. Lors d'un essuyage au solvant, attendre que le support soit parfaitement sec avant application de la première couche. Si nécessaire, utiliser Clear Wood Sealer Standard d'International ou Clear Wood Sealer Fast Dry comme primaire.

Si Clear Wood Sealer n'a pas été appliqué, diluer la première couche à 20-25% avec le Diluant N°9.

BOIS GRAS (tel que le teck) : Le support être soigneusement dégraissé (le Diluant n°9 est recommandé) et préparé avant d'appliquer Perfection Plus. S'assurer que la surface est parfaitement sèche avant d'appliquer la première couche.

Conseils	**Mélange :** Homogénéiser les produits individuellement avant de les mélanger. Mélanger la base et le durcisseur de Perfection Plus dans le bon rapport. Ajouter le durcisseur à la base, mélanger, et laisser débuller 10 minutes. Eviter d'appliquer directement depuis la boite. Mélanger la quantité de produit souhaitée dans un récipient séparé. Note : L'aspect trouble disparaîtra après mélange. **Diluant** YTA006 Diluant N°9 **Dilution** Diluer la première couche à 20-25% en cas d'application directe sur bois nu. Diluer les autres couches comme spécifié. **Nettoyant** YTA006 Diluant N°9 **Pistolet Conventionnel** Ne pas appliquer au pistolet. **Rouleau** Utiliser un rouleau mousse. Pour de meilleurs résultats lors de l'application au rouleau, lisser avec un pad ou un pinceau.
Quelques Points Importants	Appliquer dans un environnement sec et bien ventilé. Appliquer de préférence à température comprise entre 15°C et 20°C. Sensible à l'humidité pendant l'application. Ne pas utiliser en cas d'humidité relative supérieure à 80%. La condensation pouvant provoquer une perte de brillance, éviter les applications en fin de journée. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser en zones immergées.
Compatibilité/Supports	Sur bois nu, appliquer Clear Wood Sealer Standard (Polygrond) d'International ou Clear Wood Sealer Fast Dry. Assurez-vous d'avoir totalement éliminé les résidus de ponçage avant d'appliquer Perfection Plus. Risque de se fissurer sur construction à clins ou simples bordés. Ne pas utiliser Perfection Plus sur constructions flexibles. Ne pas appliquer sur des produits conventionnels monocomposants.
Nombre de Couches	2 à 5 (Première couche diluée). Sur bois nu, appliquer une couche diluée à 25%, + au moins 4 couches pleines, appliquer 2 couches pleines sur Clear Wood Sealer Standard et Fast Dry. Appliquer une couche pleine en cas d'utilisation comme couche incolore. Le nombre de couches devra être augmenté en cas d'application au rouleau.
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 13.30 (m²/L)
Epaisseur de film sec recommandée	37 Microns secs brosse/rouleau
Epaisseur Humide recommandée	75 Microns humides brosse/rouleau
Méthodes d'Application	Brosse, Rouleau , NE PAS APPLIQUER AU PISTOLET

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	**INFORMATIONS GENERALES** Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Perfection Plus, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. **TRANSPORT** Perfection Plus doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Toujours utiliser des gants, des lunettes et une combinaison. Il est recommandé à l'applicateur de s'assurer qu'il dispose de la fiche de données de sécurité du produit et qu'il a lu les recommandations d'usage. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égoûts, utiliser les décharges à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.
NOTES IMPORTANTES	*Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.*

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

®, International®, le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Référence : 00004127
Date d'émission : 17-May-2009
Remplacements : 15-Apr-2009