SOROMAP Peinture - Vernis Yachting

FICHE TECHNIQUE

COLLE NEOPRENE – DOUBLE ENCOLLAGE

COLLE VAIGRAGE

La COLLE VAIGRAGE est une colle à base de polychloroprène fabriquée avec des résines réactives de haute qualité et un mélange spécial de solvants à très faible odeur. Résinates incorporés.
Elle permet le collage de moquettes, de vaigrage à l'intérieur des bateaux de plaisance, de panneaux stratifiés, profilés caoutchouc et plastiques, cuir, bois, placages sur agglomérés, contreplaqué, liège, fibrociment, laines minérales, sur eux- même et entre eux.
Cette colle ne peut pas être utilisée pour le collage de polystyrène.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Base du produit: ..... Polychloroprène, résines réactives
Aspect: ..... Liquide
Couleur: ..... Brun
Point éclair: ..... <= 21°C
Densité à 20°C: ..... 0.85 +- 0.01
Tenue en température: ..... 80 à 90°C sur panneaux
Viscosité à 20°C: ..... 3300 +- 1000 mPa.s. Brookfield RVT 3 V= 10 tours/min
Extrait sec : ..... 22.5 +- 1%
Temps ouvert long ..... Environ 1 heure à 20°C
Consommation: ..... 200 à 300 g/m^2 assemblé suivant porosité du support

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et dégraissées.

APPLICATION

- Bien brasser la colle avant l'emploi, puis appliquer celle-ci avec un pinceau ou une spatule.
- Etaler une couche uniforme (100 à 150 g) sur les deux surfaces à assembler.
- Laisser évaporer les solvants (environ 10 à 20 minutes suivant température et supports).
- Quand le film de colle ne poisse plus au doigt, afficher avec précision les deux parties, car la prise est immédiate et irréversible, maroufler fortement. La prise n'est maximale qu'après 48 – 72 heures.

Par temps humide et froid, veiller à ce que les matériaux et la colle se trouvent à des températures correctes (supérieures à 10°C), afin d'éviter une formation de rosée lors de l'évaporation des solvants qui nuirait à la qualité du collage.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : ..... 750 cc
Stockage : ..... 12 mois dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé entre + 5 et + 25°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Facilement inflammable.
Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.