FICHE TECHNIQUE

MISTRAL 633

Antifouling auto polissant haute qualité pour des zones à forte salissure. Sa formulation permet d'obtenir un film soluble dans l'eau, qui s'érode progressivement au cours de l'année. Certifications RINA et Lloyd's . Il peut être utilisé pour des bateaux à vitesse moyenne / élevée et sur les voiliers. Exempt d'étain et à base d'oxyde de cuivre, il peut être appliqué sur des coques en bois, acier, fibres de verre. Ne convient pas pour les coques en aluminium.

Conditionnement	0,750 – 2,5 – 15 Lt

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES - PHYSIQUE (à 20° C)

Aspect	Mat
Couleur	Rouge .193 – Noir .201 – Bleu .111 – Bleu foncé .118 - N.B.: les couleurs peuvent subir des variations pendant l'immersion dans l'eau.
Extrait sec (en volume)	50 ± 2 %
Poids spécifique	1.98 ÷ 2.02 g/cm³
Point éclair	35° C
Viscosité	6.000 ÷ 7.000 cP

CARACTERISTIQUES D' APPLICATION

Méthode d'application		Diluant 703.000 (max. 5 %)
Epaisseur du film sec	Fourchette d'application standard	50 - 70 µm
	Recommandé	60 µm
Epaisseur du film humide	Fourchette d'application standard	100 - 140 µm
	Recommandé	120 µm
Rendement théorique à l'application pour épaisseur indiquée m^2/l	Fourchette d'application pour épaisseur recommandé	8,3
Primaires recommandés	Anticorrosiva CR – Delta 3000 – Delta UC HB – Mistral Fondo	

PREPARATION DE LA SURFACE

	Si les temps de recouvrement ont été dépassés, laver au jet sous pression avec de l'eau douce et enlever toute trace d'huile et graisse, essuyer puis poncer. Puis souffler avec de l'air propre et sec et appliquer de nouveau une couche de primaire. Appliquer 2 couches de Mistral 633 sur le même produit ou sur un antifouling de même nature s'il est en bon état, et bien accroché. Sur un vieil antifouling ou de nature différente ou inconnu, il est nécessaire d'appliquer une couche d'**Anticorrosiva CR**. **(Ne pas utiliser sur coques en aluminium.)**

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachtcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com

FICHE TECHNIQUE

MISTRAL 633

TEMPS DE SECHAGE

Température °C	10		15		20		30	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Recouvrement	18 h	N.L.	12 h	N.L.	6 h	N.L.	4 h	N.L.
Mise à l'eau	24 h	30 j	18 h	30 j	12 h	30 j	8 h	30 j
Réticulation complète	7 j		7 j		7 j		7 j	

CONDITION PENDANT L'APPLICATION

Pour éviter la condensation, la température du support doît être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée. Pendant l'application et la période de réticulation, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10° C et ne pas dépasser les 30° C, et la température minimum du support ne doit pas être inférieure à 5° C., puisque le processus de réticulation est considérablement ralenti à des températures inférieures. En tout cas l'application est déconseillé lorsque l'humidité relative dépasse 80%. Il est important d'effectuer le relevé des paramètres thermo-hygrométriques à proximité du support à traiter. Assurer une ventilation adéquate lorsque la peinture est appliquée en espaces fermés.

NORME DE SECURITE

Se conformer aux dispositions de DPR 303 et 547. Eviter, par exemple, le contact du produit avec la peau. Appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des ventilateurs et extracteurs d'air. Pendant l'application utiliser les protections adéquates (masques, gants, lunettes, etc).

NOTE

Le produit appliqué ne doit pas être mis au contact avec l'eau, produits chimiques ou soumis à des stress mécaniques avant complète réticulation. L'épaisseur du film humide est indiqué pour un produit non dilué. Avec la dilution, la valeur augmentera. Les informations sont le résultat de tests en laboratoire et d'expériences pratiques. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous le contrôle du producteur, Boero Bartolomeo S.p.A. ne peut pas en garantir la qualité. Les informations contenues dans la présente fiche peuvent être modifiées par la Societé. Des notes ultérieures sont rapportées dans les "recommandations générales", pour les règles de référence consulter la "fiche technique". Pour des éclaircissements, ou autres informations on conseille de contacter directement Boero Bartolomeo. La présente annule et remplace la précédente.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachtcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com