FICHE TECHNIQUE

627. ANCHORPRIMER

Fond d'accrochage monocomposant. Anchorprimer favorise l'adhésion de l'antifouling et des peintures monocomposant sur un nouveau gelcoat, dégraissé et nettoyé avec le SIRIO décirant. Il est nécessaire de préparer la surface avant l'application.

Conditionnement	0,750 Lt

CARACTÈRISTIQUES PRODUIT – PHYSIQUES TYPIQUES

Aspect	Mat
Couleur	Rose
Extrait sec (en volume)	19 ± 2%
Poids spécifique	1,19 ÷ 1,23 g/cm^3
Point éclair	6° C
Viscositè	14'' ÷ 16'' DIN4 a 20° C

CARACTÈRISTIQUES TYPIQUES APPLICABLES

Diluant		693.000 (max 5%)
Méthode d'application		Au pistolet à air à gravitè Pression 3,5 bar Buse 1,9 – 2,2 mm
		Airless Pression 150 bar Buse 0,3 – 0,6 mm (0,012 – 0,024 in) Angle en éventail 65° - 80°
	 	Diluant 693.000 (max 5%)
Epaisseur du film sec	Fourchette d'application standard	7 µ 10 µm
	Recommandé	10 µm
Epaisseur du film humide	Fourchette d'application standard	40 - 50 µm
	Recommandé	50 µm
Rendement théorique à l'application pour épaisseur indiquée m²/l	Fourchette d'application pour épaisseur recommandé	19

PREPARATION DE LA SURFACE

	Dégraisser avec le SIRIO, puis après avoir poncé avec un papier grain fin humide, laisser sécher le support et appliquer une couche d'ANCHORPRIMER (épaisseur max. du film sec 15 µ).

TEMPS DE SECHAGE

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com

FICHE TECHNIQUE

627. ANCHORPRIMER

Température		10°C		15°C		20°C		30°C	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Surcouchage	Produit monocomposant	7 h	72 h	6 h	48 h	6 h	48 h	4 h	24 h
	Antifouling	7 h	72 h	6 h	48 h	6 h	48 h	4 h	24 h
Ponçage		7 h		6 h		6 h		4 h	
Polymérisation complète		7 j		7 j		7 j		7 j	

CONDITIONS D'APPLICATIONS

Pour éviter la condensation, la température du support doît être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée. Pendant l'application et la période de réticulation, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10° C et ne pas dépasser les 30° C, et la température minimum du support ne doit pas être inférieure à 5° C., puisque le processus de réticulation est considérablement ralenti à des températures inférieures. En tout cas l'application est déconseillé lorsque l'humidité relative dépasse 80%. Il est important d'effectuer le relevé des paramètres thermo-hygrométriques à proximité du support à traiter. Assurer une ventilation adéquate lorsque la peinture est appliquée en espaces fermés.

NORMES DE SECURITE

Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE notamment DPR 303 et 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc…

A NOTER

L'épaisseur du film humide est donnée pour un produit non dilué. Cette donnée varie si vous diluez le produit. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Nous vous recommandons de lire soigneusement nos RECOMANDATIONS GENERALES. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence, consulter en annexe les fiches techniques. L'édition actuelle annule et remplace les fiches précédentes.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachtcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com