FICHE TECHNIQUE

SCIROCCO 622

Antifouling long life au pouvoir antifouling élevé à base de poisons polyvalents pour coques en acier, bois et fibres de verre. Pour ses qualités spéciales il est aussi indiqué pour les eaux lagunaires. Exempt de composés d'étain. **N'est pas adapté pour les coques en aluminium, à l'exception de la couleur "blanc.002".**

Conditionnement	0,750 – 2,5 – 15 Lt (uniquement Blanc .002 – Noir .201)

CARACTERISTIQUES CHIMIQUE-PHYSIQUE (à 20° C)

Aspect	Satiné
Couleur	Blanc .002 – Rouge .171 – Bleu .111 – Noir .201 - N.B.: la couleur peut subir des variations après l'immersion dans l'eau.
Extrait sec (en volume)	50 ± 2 %
Poids spécifique	1,9 ÷ 1,95 g/cm³
Point éclair	36° C
Viscosité	6000 ÷ 9000 cP

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Méthode d'application		Diluant/ Diluant pour nettoyage 703.000 (max. 5 %)
Epaisseur film sec	Fourchette d'application standard	50 - 70 µm
	Recommandé	60 µm
Epaisseur film humide	Fourchette d'application standard	100 - 140 µm
	Recommandé	120 µm
Rendement théorique à l'épaisseur indiquée m²/l	Fourchette d'application pour épaisseur recommandé	8,3
Primaires reccomandés	Defender – Delta 3000 – Delta UC HB – Mistral Fondo	

PREPARATION DE LA SURFACE

	Si les temps de recouvrement ont été dépassés, laver au jet sous pression avec de l'eau douce et ôter chaque trace d'huile et gras, faire sécher, poncer et souffler avec de l'air propre et sec et réappliquer une nouvelle couche de primaire. Appliquer 2 couches de Scirocco 622 sur lui même ou sur antifouling de même nature, pourvu qu'il soit en bon état et bien adhérent. Sur de vieux antifouling de nature différente ou inconnue, il est nécessaire d'appliquer une couche d'Anticorrosiva CR. **(Ne pas utiliser sur coques en aluminium à l'exception de la couleur "blanc.002".)**

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachtcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com

FICHE TECHNIQUE

SCIROCCO 622

TEMPS DE SECHAGE

Température °C	10		15		20		30	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Recouvrement	18 h	N.L.	12 h	N.L.	6 h	N.L.	4 h	N.L.
Mise à l'eau	24 h	30 j	18 h	30 j	12 h	30 j	8 h	30 j
Réticulation complète	7 j		7 j		7 j		7 j	

CONDITIONS PENDANT L'APPLICATION

Pour éviter la condensation, la température du support doît être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée. Pendant l'application et la période de réticulation, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10° C et ne pas dépasser les 30° C, et la température minimum du support ne doit pas être inférieure à 5° C., puisque le processus de réticulation est considérablement ralenti à des températures inférieures. En tout cas l'application est déconseillé lorsque l'humidité relative dépasse 80%. Il est important d'effectuer le relevé des paramètres thermo-hygrométriques à proximité du support à traiter. Assurer une ventilation adéquate lorsque la peinture est appliquée en espaces fermés.

NORME DE SECURITE

Se conformer aux dispositions de DPR 303 et 547. Eviter, par exemple, le contact du produit avec la peau. Appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des ventilateurs et extracteurs d'air. Pendant l'application utiliser les protections adéquates (masques, gants, lunettes, etc).Avant l'utilisation,lire les sections 7-8 de la FDS.

INSTRUCTIONS POUR L'ELIMINATION EN TOUTE SECURITE DU PRODUIT BIOCIDE ET DE SON EMBALLAGE
Emballages vides ayant contenu des produits biocides : Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie.
Emballage contenant du produit biocide non utilisé : Eliminer les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie, le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachtcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com

SCIROCCO 622

NOTE

	Une boîte du produit ne devrait pas être exposé à l'extérieur et doit être maintenu à une température comprise entre 10 ° C et 35 ° C. Ne pas exposer au soleilLe produit appliqué ne doit pas être mis au contact avec l'eau, produits chimiques ou soumis à des stress mécaniques avant complète réticulation. L'épaisseur du film humide est indiqué pour un produit non dilué. Avec la dilution, la valeur augmentera. Les informations sont le résultat de tests en laboratoire et d'expériences pratiques. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous le contrôle du producteur, Boero Bartolomeo S.p.A. ne peut pas en garantir la qualité. Les informations contenues dans la présente fiche peuvent être modifiées par la Societé. Des notes ultérieures sont rapportées dans les "recommandations générales", pour les règles de référence consulter la "fiche technique". Pour des éclaircissements, ou autres informations on conseille de contacter directement Boero Bartolomeo. La présente annule et remplace la précédente.	

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com