FICHE TECHNIQUE

640. ALTURA TC

Laque monocomposante brillante formulée avec des résines polyuréthannes sélectionnées. Elle est recommandée pour finitions extérieures et intérieures. L'ALTURA TC a une excellente résistance aux agents atmosphériques marins et une très bonne tenue à l'abrasion. La finition d'ALTURA TC a des caractéristiques très élevées de stabilité de couleur, de brillance et des temps de séchage rapide.

Conditionnement	0,750 – 2,5 Lt (uniquement Blanc) (selon les teintes)

CARACTÈRISTIQUES PRODUIT – PHYSIQUES TYPIQUES

Aspect	Brillant
Couleur	Blanc .001 et teintes du nuancier
Extrait sec (en volume)	50 ± 2%
Poids spécifique	1.08 ÷1,12 g/cm^3 (en fonction de la couleur)
Point éclair	38° C
Viscositè	140’’ – 150’’DIN 4 à 20° C

CARACTÈRISTIQUES TYPIQUES APPLICABLES

Diluant		703.000
Méthode d’application		Au pistolet à air à gravité Pression 3,5 bar Buse 1,9 – 2,2 mm
		Diluant 703.000 (max. 10 %)

Epaisseur du film sec	Fourchette d’application standard	35 µm par couche
	Recommandé	35 µm par couche
Epaisseur du film humide	Fourchette d’application standard	70 µm par couche
	Recommandé	70 µm par couche
Rendement théorique à l’application pour l’épaisseur indiquée m²/l	Fourchette d’application pour épaisseur recommandé	14
Primaires recommandés	Noxy – Giano - Defender	

PREPARATION DE LA SURFACE

	Appliquer sur primaires indiqués préalablement nettoyés et secs.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachtcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com

640. ALTURA TC

TEMPS DE SECHAGE

Température	10°C		15°C		20°C		30°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Surcouchage			24 h	7 j	18 h	7 j	18 h	7 j
Ponçage			48 h		48 h		48 h	
Polymérisation complète			7 j		7 j		7 j	

CONDITIONS D'APPLICATIONS

Pour éviter la condensation, la température du support doît être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée. Pendant l'application et la période de réticulation, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 15° C et ne pas dépasser les 30° C, et la température minimum du support ne doit pas être inférieure à 10° C., puisque le processus de réticulation est considérablement ralenti à des températures inférieures. En tout cas l'application est déconseillé lorsque l'humidité relative dépasse 80%. Il est important d'effectuer le relevé des paramètres thermo-hygrométriques à proximité du support à traiter. Assurer une ventilation adéquate lorsque la peinture est appliquée en espaces fermés.

NORMES DE SECURITE

Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE DPR 303 ET 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc

A NOTER



Le produit appliqué ne doit pas être mis au contact de l'eau, d'agents chimiques ou soumis aux efforts mécaniques avant réticulation. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in-situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence, consulter les fiches techniques. L'édition actuelle annule et remplace les éditions précédentes.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com