FICHE TECHNIQUE

646. GIANO

GIANO UC est une sous-couche époxy mono composante antirouille, à utiliser sur des surfaces au-dessus de la ligne de flottaison. Elle peut être directement appliquée sur de l'acier, du bois ou un gelcoat correctement poncé. Idéale comme base d'accroche pour la laque ALTURA 92 pour appliquer sur une sous-couche mono composant ou bicomposant. GIANO UC s'applique très bien au pinceau.

Conditionnement	0,75 – 2,5 Lt

CARACTÈRISTIQUES PRODUIT – PHYSIQUES TYPIQUES

Aspect	Mat
Couleur	Blanc
Extrait sec (en volume)	42 ± 1%
Poids spécifique	1.38 ÷1,43 g/cm^3
Point éclair	26° C
Viscositè	2000 – 4000 cP

CARACTÈRISTIQUES TYPIQUES APPLICABLES

Diluant			703.000
Méthode d'application			Au pistolet à air à gravité Pression 3,5 bar Buse 1,7 – 1,9 mm Diluant 703.000 (20 – 25%)
			Diluant 703.000 (5 – 10%)
Epaisseur du film sec	Fourchette d'application standard		40 - 60 µm
	Recommandé		40 µm
Epaisseur du film humide	Fourchette d'application standard		100 - 143 µm
	Recommandé		100 µm
Rendement théorique à l'application pour l'épaisseur indiquée m²/l	Fourchette d'application pour épaisseur recommandé		10
Primaires recommandés	Delta 3000 – Delta UC HB – Noxy – Sintomar – Mistral fondo		

PREPARATION DE LA SURFACE

	Sur les nouveaux ou les anciens produits bicomposants, DELTA 3000 – DELTA UC HB, poncer avec un abrasif grain 240. Avant d'appliquer le produit, assurez-vous que la surface est complètement propre et sèche. Sur de l'acier, meuler et brosser ; sur le gelcoat, poncer et nettoyer le support.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachtcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com

646. GIANO

TEMPS DE SECHAGE

Température	10°C		15°C		20°C		30°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Surcouchage	7 h	3 j	6 h	3 j	5 h	2 j	3 h	1 j
Ponçage	48 h		48 h		24 h		24 h	
Polymérisation complète	7 j		7 j		7 j		7 j	

CONDITIONS D'APPLICATIONS

Pour éviter la condensation, la température du support doît être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée. Pendant l'application et la période de réticulation, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10° C et ne pas dépasser les 30° C, et la température minimum du support ne doit pas être inférieure à 5° C., puisque le processus de réticulation est considérablement ralenti à des températures inférieures. En tout cas l'application est déconseillé lorsque l'humidité relative dépasse 80%. Il est important d'effectuer le relevé des paramètres thermo-hygrométriques à proximité du support à traiter. Assurer une ventilation adéquate lorsque la peinture est appliquée en espaces fermés.

NORMES DE SECURITE

Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc…

A NOTER

L'épaisseur du film humide est donnée pour un produit non dilué. Cette donnée varie si vous diluez le produit. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Nous vous recommandons de lire soigneusement nos RECOMANDATIONS GENERALES. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence, consulter les fiches techniques. L'édition actuelle annule et remplace les éditions précédentes.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com