FICHE TECHNIQUE

696. DILUANT

Diluant rapide pour polyuréthanne bicomposées et Challenger HS SE . Application à la pistolet.

Conditionnement	0,500 – 2,5 Lt.

CARACTÈRISTIQUES PRODUIT – PHYSIQUES TYPIQUES

Couleur	Trasparent
Poids spècifique	0,91 ÷ 0,95 g/cm³
Point èclair	8° C
Physical state	Liquide

DÈTAILS

Taux de diluition		10 – 30%
Dilué laque	Futura UC – Challenger HS – Challenger HT – Challenger UC – Smalto Poliuretanico 953	

NORMES DE SECURITE

	Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE DPR 303 ET 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc…

A NOTER

	Le produit est fourni en deux boites qui doivent être mélangées avant emploi. La dilution, si nécessaire, se fera après le mélange des deux composants. Le produit appliqué ne doit pas être mis au contact de l'eau, d'agents chimiques ou soumis aux efforts mécaniques, avant que la réticulation ne soit complète. L'épaisseur du film humide est donnée pour un produit non dilué. Cette donnée varie si vous diluez le produit. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in-situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence pour consulter le annexe-les fiches techniques techniques. L'édition actuelle décommande et remplace chaque autre précédent.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com