SOROMAP Peintures - Vernis Yachting

FICHE TECHNIQUE

GELCOAT SPATULABLE

Gelcoat polyester pur iso phtalique.

Parfaitement adapté à la réalisation de pièces polyesters dont les sollicitations extérieures sont particulièrement importantes.

- Excellente tenue UV et intempéries
- Bonne tenue hydrolyse
- Bonne rétention de brillance
- Bonne résistance chimique

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Densité : 1.18-1.24
Viscosité : ..... 11000 – 18000 (application machine)
35000 – 43000 (application manuelle)
Indice thixo : ..... > 5
Extrait sec : ..... 63 – 67 (application machine)
55 – 60 (application manuelle)

HDT : ..... 86°C ISO 75/A
Allongement rupture : ..... 4.8 % ISO 527/1993

APPLICATION

Incorporer au gelcoat 1.5 à 2 % de durcisseur PMEC. Bien mélanger. Sur une surface propre, sèche et dégraissée, appliquer une couche de 0.6 à 1.5 mm. Le produit a un temps de gel de 5 à 9 minutes environ à 20°C. Il peut être appliqué sur une résine polyester ou un mastic polyester après ponçage, pour les réparations plus importantes. Le durcissement complet est obtenu en 5 h à 20°C.
Peut se diluer si nécessaire au styrène ou à l'acétone (5 %).

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : ..... 250 et 750 g avec catalyseur
Stockage : ..... Trois mois après la date de fabrication, en emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de toute source de chaleur.
Température : < à 20°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prohiber de toute source d'ignition et d'étincelle. Eloigner de la chaleur. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Attention à l'électricité statique.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.