FICHE TECHNIQUE

628. MISTRAL FONDO

Sous-couche monocomposant anticorrosion au caoutchouc chloré et résistant à l'eau, conçu pour les surfaces immergées. MISTRAL FONDO est une base d'accrochage idéale pour appliquer sur un antifouling inconnu ; ensuite, appliquer le nouvel antifouling. MISTRAL FONDO permet d'obtenir une barrière très efficace entre l'eau et la surface traitée. Peut être utilisé sur des surfaces en bois ou en acier, à l'intérieur comme à l'extérieur mais aussi comme sous-couche pour un cycle monocomposant en dessous de la ligne de flottaison. Appliquer 1 à 3 couches suivant la surface à traiter.

Conditionnement	0,75 – 4 l

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT-PHYSIQUES TYPIQUES

Aspect	Aluminé
Couleur	Gris métallisé
Extrait sec (en volume)	32 ± 2%
Poids spécifique	1,24 ÷ 1,28 g/cm^3
Point éclair	21 ÷ 55°C
Viscosité	6000 – 9000 cP

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES APPLICABLES

Epaisseur du film sec	60 µ par couche
Epaisseur du film humide	185 µ par couche
Rendement théorique à l'application pour épaisseur indiquée	5.5 m^2 / litre
Méthode d'application	Airless, pinceau, rouleau, pistolet
Application Airless	Pression hydraulique 150 atm. Min. Buse 0,018'' – 0,026'' Angle en éventail 65° - 80°
Diluant	N. 703
Primaires recommandés	DELTA 2000, DELTA UC HB

PREPARATION DE LA SURFACE

Sablage SA 2.5 ou bien sur des primaires indiqués, nettoyés et secs.

FICHE TECHNIQUE

628. MISTRAL FONDO

TEMPS DE SECHAGE pour application au pistolet

Température	Humidité rel.	Surcouchage Min	Surcouchage Max	Ponçage	Réticulation
10°C	60%	12 h	-	48 h	7 j
20°C	60%	8 h	-	30 h	7 j
35°C	60%	6 h	-	24 h	7 j

CONDITIONS D'APPLICATIONS

La température du support doit être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée afin d'éviter la formation de condensation. Pendant l'application et la période de réticulation, la température ambiante minimale doit être de 10°C. Une température inférieure ralentie le processus de réticulation. Il n'est pas conseillé d'appliquer quand l'hygrométrie est supérieure à 80%. Le relevé thermo-hygrométrique doit être effectué près du support à peindre.

NORMES DE SECURITE

Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE notamment DPR 303 et 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc…

A NOTER :

L'épaisseur du film humide est donnée pour un produit non dilué. Cette donnée varie si vous diluez le produit.Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final.Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Nous vous recommandons de lire soigneusement nos RECOMANDATIONS GENERALES. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence pour consulter le annexe-les fiches techniques techniques. L'édition actuelle décommande et remplace chaque autre précédent.