L2

Laque marine brillante bicomposant



Les couleurs ci-dessus ne sont pas les applications de nos peintures et sont données uniquement à titre indicatif.

DESCRIPTION

La laque Nautix L2 est une peinture bicomposant de finition haute qualité présentant un très haut niveau de brillance et une forte résistance aux U.V en milieu marin.

La L2 est formulée grâce à des composants haut de gamme, qui lui donnent ses propriétés de résistance à l'abrasion et aux détergents. Ses couleurs se maintiennent durablement dans le temps. L2 est applicable sur tout support émergé.

CARACTÉRISTIQUES

Finition	Très Brillant
Rapport en volume	3 base / 1 durcisseur
Rapport en poids	4 base / 1 durcisseur
Pouvoir couvrant	12m²/L (rouleau/brosse)
Point éclair	23°C < PE <55°C
Conditionnement	0.75L – 2L
Délai d'utilisation	5 ans
Diluant/Nettoyant	Nautix DP
Couleurs	blanc, blanc cassé « light », gris clair, gris anthracite, noir, orange rescue, ivoire « light », jaune Sunset, vert anglais, vert herbe, rouge vermillon, bleu ciel, bleu France, bleu marine, bleu nuit, orange fluo, jaune fluo

Informations sur le séchage et les délais de recouvrement

Température	10°C	15°C	20°C	30°C
Vie de pot	10h	8h	6h	4h
Hors poussière	4h	2h30	1h30	1h
Recouvrement par lui-même *	5h-15h	2h30-8h	1h30-4h	1h-3h
Ponçage*	30h	20h	12h	10h
Durcissement complet*	96h	72h	30h	20h

j=jours h=heures min=minutes

*Temps minimum de recouvrement pour 1 couche humide de 80µm. Voir section « Procédure » pour plus d'information

TYPE DE SURFACES

- Gelcoat
- Polyester
- Contre-plaqué marine
- Métal
- Carbone

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre et sec. En fonction du support, reportez-vous aux FT des sous-couches pour plus d'informations.

Sur sous couche U2

- Dépolir la surface au P240, rincer à l'eau douce et laisser sécher.

Sur peinture existante

- Vérification du support : pour pouvoir être recouverte, une peinture ne doit pas se décoller du support ou s'effriter. Gratter à la brosse en divers endroits pour tester la tenue du support.
- Support en bon état :
  - Eliminer les salissures avec un détergent, au nettoyeur haute pression ou à la brosse.
  - Dépolir la surface au P240 et rincer à l'eau douce.
- Support en mauvais état :
  - Décaper et dégraisser soigneusement avec Nautix SD.
  - Dépolir au P120.
  - Rincer à l'eau douce.
  - Appliquer 1 à 2 couches de U2 et laisser sécher à cœur.
  - Dépolir la surface au P240 et rincer à l'eau douce.

Conseils spécifiques

Pour un meilleur rendu, il est préférable de mettre une sous-couche blanche type U2, sur le support qui sera dépoli au P240.

Important : attention aux poussières dans l'environnement proche.

Respecter les temps de séchage avant recouvrement.

Compatibilité

Important : la L2 n'est compatible qu'avec une sous-couche ou une peinture bi-composante.

Pour plus d'information, reportez-vous à la fiche technique des sous-couches.

PROTECTION DES OPÉRATEURS

- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.
- Produit dangereux à usage professionnel. Avant toute application, lire attentivement les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette.

Nautix - Parc d'Activités Les 5 Chemins - 24 Rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 - Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 info@nautix.com - www.nautix.com

L2

Laque marine brillante bicomposant

MISE EN ŒUVRE

- Méthodes d'application : pinceau, rouleau, pistolet, ou Airless (application en pulvérisation réservé à un usage professionnel).
- Appliquer entre 10 et 30°C (idéalement en intérieur avec un taux d'humidité inférieur à 85%).
- Ne pas peindre un support s'il y a le moindre risque de formation de condensation sur la surface (point de rosée) : Les températures de l'air ambiant, du support, et du produit doivent être très proches.
- Eviter toute application si les conditions climatiques sont défavorables : vent fort, exposition directe au soleil, hautes/basses températures, forte humidité ou pluie. Privilégier l'évaporation naturelle des solvants et ne pas chauffer l'air ambiant après le début de l'application. Ne pas utiliser de ventilation forcée directement dirigée sur la surface.
- A l'ouverture des pots, attention à une surpression possible pouvant provoquer un jaillissement du catalyseur.
- Bien mélanger la base avant d'incorporer le durcisseur. Ne mélanger que la quantité nécessaire.
- Laisser reposer le mélange 10 min avant l'application.
- Ne pas appliquer en fin de journée, l'humidité ambiante pouvant provoquer une perte de brillance.
- Respecter scrupuleusement les temps de séchage avant recouvrement.
- Il est préférable de dépolir au 400 entre les couches.

PROCÉDURE

Rouleau

- Appliquer la peinture en croisant les mouvements du rouleau.
- Procéder par portions de 60 cm de côté environ.
- Dilution au Nautix DP de 5 à 10%.

Nombre de couches : 2 minimum
Couvrant théorique par couche : 12m²/L
EFH* recommandée par couche : 80µm
EFS** finale minimum recommandée : 80µm

Brosse

- 2 à 3 passages dans le même sens (horizontal) pour déposer la peinture, puis un passage à 90° pour lisser.
- Procéder par portions de 40 cm de côté environ.
- Dilution au Nautix DP de 5 à 10%.
- 2-3 couches recommandées.

Tremper la brosse dans la peinture jusqu'à la moitié de sa hauteur seulement.

Nombre de couches : 2 minimum
Couvrant théorique par couche : 12m²/L
EFH* recommandée par couche : 80µm
EFS** finale minimum recommandée : 80µm

Pistolet – <u>Usage professionnel uniquement</u>

- Pression 2 bars, buse 1.2 – 1.6 mm.
- Dilution au Nautix DP de 10 à 20%.

Nombre de couches : 2 minimum
Couvrant théorique par couche : 8m²/L
EFH* recommandée par couche : 80µm
EFS** finale minimum recommandée : 80µm

Airless – <u>Usage professionnel uniquement</u>

- 170 à 240 bars, buse 312 à 414.
- Ne pas diluer.

Nombre de couches : 1 minimum
Couvrant théorique par couche : 4.5m²/L
EFH* recommandée par couche : 200µm
EFS** finale minimum recommandée : 80µm

*EFH : Épaisseur film humide / **EFS : Épaisseur film sec

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport et stockage

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos, non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Bien reboucher les bidons après usage. Retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C.

Sécurité

- Pour plus d'informations, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès de Nautix ou des importateurs.

Déchets

- Laisser durcir les déchets avant de les éliminer. L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau.

Général

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

Nautix - Parc d'Activités Les 5 Chemins - 24 Rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 - Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 info@nautix.com - www.nautix.com