SOROMAP peinture

FICHE TECHNIQUE

VERNIS MONOCOMPOSANT SATINE V1

Vernis mono composant alkyde-uréthanne satiné, pour le vernissage intérieur et extérieur des bateaux.

Caractéristiques

Ce vernis possède une grande élasticité, ainsi qu'une bonne tenue à l'eau et à l'ambiance marine. Sa légère thixotropie lui confère une bonne applicabilité, de part son aspect satiné, il procure une atmosphère chaleureuse et soyeuse à votre intérieur de cabine. Peut également être utilisé à l'extérieur.

Caractéristiques Physico-chimiques

Mécanisme de durcissement: .....Séchage à l'air libre
Densité: .....0.90 +- 0.05
Extrait sec: .....50 % +- 2 % en poids
45 % +- 2 % en volume
Point éclair :.....> 61°C
Viscosité : .....90'' +- 5'' Coupe NF4
Epaisseur du film sec par couche: .....30-40 microns
Rendement pratique par couche:.....12 m^2/l
Teinte .....Incolore
Aspect .....Satiné

Préparation de surface

Sur bois neuf : Effectuer un ponçage du support au grain 150-180 à sec, puis appliquer une première couche de vernis très diluée (30-50%) pour obtenir une bonne pénétration du film de vernis dans le support.
Sur ancien vernis mono composant : Eliminer tous les défauts de surface (décollements…), en ponçant la surface au grain 180-240 à sec, bien dépoussiérer.

Préparation de la peinture

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Application

Prendre soin d'appliquer une bande cache pour délimiter la surface à peindre.
Appliquer 3 à 4 couches minces de vernis **V1** de 30-40 microns (film sec) par couche, à 24 heures d'intervalle avec égrenage intermédiaire.

Caractéristiques d'utilisation

Matériel d'application : .....Pinceau, rouleau, pistolet.
Pour pinceau et rouleau : .....Généralement prêt à l'emploi, 10 % avec le **diluant V1** (ex D113).
Pour le pistolet : .....Diluer 20 % avec le **diluant V1** *application pistolet* (ex D115)
Diamètre buse de 1.4-1.7 ; pression d'air 3-4 bars
Température d'utilisation : .....+15 à +30°C, ne pas appliquer en plein soleil.
Hygrométrie : .....Inférieure à 80%, ce produit est très sensible à l'humidité.
Rappel : *La température du support doit être au moins de 3°C au dessus du point de rosée, afin d'éviter la formation de condensation.*

Séchage à 20°C:
Sec au toucher:.....3-4 heures
Surcouchage: .....24 heures avec égrenage
Sec en profondeur: .....48 heures
Séchage complet: .....7 jours

Emballage et conservation

Conditionnement : ..... 250 cc, 750 cc et 2.5 L
Stockage : ..... 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Précautions d'emploi

Utiliser gants, masques et vêtements de protection.
Travailler en local ventilé. Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.

SOROMAP PEINTURE 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com