PRIMAIRE

ACRALU

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR METAL NU

DESCRIPTION DU PRODUIT

ACRALU est un primaire d'accrochage bi-composant pour l'aluminium, l'acier galvanisé à chaud ou à froid, le zinc, le bronze et le plomb. Appliqué sur le métal nu soigneusement déroché, dégraissé et propre, ce primaire qui adhère au support par effet chimique, permet d'obtenir une très bonne tenue des peintures de finition.
Ce produit est très simple à utiliser.

COMPOSITION

Résine, chromate de zinc
Solvants : naphta, n-butanol, n-propanol
Couleur : jaune verdâtre
Aspect : mat

PROTECTION DES OPERATEURS

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants et un masque adapté.

PREPARATION - APPLICATION

Appliquer soigneusement une seule couche fine, le produit est très mouillant (ne pas chercher à couvrir)
Produit bi-composant à mélanger au moment de l'emploi dans un rapport 1/1.
Bien mélanger le durcisseur avec la base.
Ne préparer que la quantité nécessaire au travail.
Ne pas utiliser en dessous de 10°.
Il est impératif de travailler dans un endroit sec, de vérifier qu'il n'y a pas de différence de température entre le support, le produit et l'air ambiant et de ne pas exposer la surface peinte à l'humidité.
Durée d'utilisation du mélange à 15°C : 8 H.
Appliquer sur une surface dérochée, dégraissée, propre et sèche.
Méthodes d'application : pistolet, brosse, rouleau.
Ne pas diluer.
Solvant de nettoyage : NAUTIX DP.

TEMPS DE SECHAGE

Température °C	10° C	15°C	20°C	25°C
Durée d'utilisation du mélange	8 H	8 H	8 H	6 H
Sec au toucher	20 mn	15 mn	10 mn	5 mn
Recouvrable	2 H	1 H 30	1 H	30 mn

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement : kit de 0,5L et 2,00L
Densité du mélange : 0,925 +/- 0,05.
Extrait sec en poids : 19,5%
Pouvoir couvrant : 15m²/L
Point éclair du mélange : entre -3 et 21°C.
Stockage : éviter de stocker plus de 2 mois sinon le produit sera plus difficile à mélanger.

FICHE DE SECURITE

Base

R 11	Facilement inflammable.
R 41	Risque de lésions oculaires graves.
R 43	Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 45	Peut provoquer le cancer.
R 51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
	Réservé aux utilisateurs professionnels.
S 26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 36/37/39	Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 45	En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S 53	Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
S 61	Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Durcisseur

R 11	Facilement inflammable.
R 37/38	Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
R 41	Risque de lésions oculaires graves.
R 67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
S 1/2	Conserver sous clef et hors de portée des enfants.
S 26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 36/39	Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 45	En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S 46	En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59

NAUTIX SA
Z.I. des 5 Chemins
56520 GUIDEL
FRANCE
Fax : + 33 (0)2 97 65 03 54
Tel : + 33 (0)2 97 65 32 69
E.mail : info@nautix.com
www.nautix.com