# Toplac

Finitions

Laque marine haute gamme, brillante et durable.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Toplac est une laque de qualité supérieure applicable sur tout support, au-dessus de la ligne de flottaison. Elle est très facilement applicable à la brosse ou au rouleau et au pad. Elle contient des agents anti-U.V renforcant sa durabilité.
* Excellent tendu.
* Gamme de teintes vives.
Durabilité jusqu'à deux fois supérieure à celle des finitions alkydes conventionnelles. De par sa nature chimique, Toplac possède des qualités nettement supérieures aux finitions conventionnelles ainsi qu'une excellente rétention de la brillance.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | |
|---|---|
| **Teinte** | YKA184-Med. White, YKA187-Ivoire, YKA905-White 905, YKB000-Snow White, YKB914-Baltic Blue, YKB993-Oxford Blue, YKE938-Danube Blue, YKF684-Atlantic Grey, YKF991-Mauritius Blue, YKJ292-Bounty, YKS101-Jaune, YKS299-Rochelle Red, YKS936-Lauderdale Blue, YKT541-Donegal Green, YKU898-Bondi Blue, YKY999-Noir, YKZ501-Rustic Red . Voir la carte de teintes pour tout détail complémentaire. |
| **Finition** | Brillant intense. |
| **Masse Volumique** | 1.1 |
| **Extrait Sec en Volume (%)** | 51% |
| **Délai de Péremption** | 2 Année(s) |
| **COV** | 404 g/L |
| **COV (Solvent EU)** | 367.3 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC) |
| **Conditionnement Unitaire** | 750 ml 375 ml (certaines teintes uniquement) 2.5 L (quelques couleurs uniquement) |

## INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

| | Séchage | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5°C | 15°C | 23°C | 35°C |
| Sec au toucher [ISO] | 6H | 3H | 2H | 1H |

| | Surcouchage Température du Support | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5°C | | 15°C | | 23°C | | 35°C | |
| Surcouchable Par | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Toplac | 24H | 4jour(s) | 16H | 3jour(s) | 8H | 2jour(s) | 6H | 1jour(s) |

## APPLICATION ET USAGE

**Préparation**

**SURFACES DEJA PEINTES** :
**En bon état** : Laver avec Super Cleaner, rinçer à l'eau douce puis laisser sécher. Poncer à l'abrasif 280-320.
**En mauvais état** : Eliminer tous les anciens revêtements puis appliquer le primaire adapté.
**PRIMAIRE** : La préparation du support est traitée dans la fiche technique du primaire.
**BOIS NU** : Utiliser Yacht Primer ou UCP en couches primaires.
**ACIER** : Utiliser Yacht Primer ou Interprotect en couches primaires.
**ALUMINIUM** : Appliquer Etch Primer suivi de Yacht Primer ou Interprotect.
**POLYESTER** : Laver avec Super Cleaner, rinçer à l'eau douce puis laisser sécher. Poncer à l'abrasif 180-220.
**GELCOATS VIEILLIS** : De par la nature potentiellement poreuse d'un gelcoat vieilli, le risque d'emprisonnement d'humidité ou de solvant est nettement plus important que pour un gelcoat neuf. Cet emprisonnement peut conduire à des décollements du film de peinture Pour limiter ce risque, il est recommandé d'appliquer 3 couches d'Interprotect afin d'isoler le gelcoat. Interprotect doit été surcouché par Polyurethane Basecoat avant application de la

finition.
**TOUS SUPPORTS** : Utiliser la sous-couche Pre-Kote. Lors d'une application de Toplac au pistolet, sous-couche Pre-Kote doit être âgée d'au moins 14 jours avant application de la finition. Si cela n'est pas possible, utiliser Polyurethane Basecoat comme sous-couche.

**Méthodes**

Poncer la sous-couche soigneusement au grade 320-400 humide ou à sec. Eliminer la poussière avec un chiffon. Appliquer 1-2 couches.

**Conseils**

**Mélange :** Bien mélanger avant utilisation.
**Diluant** Diluant n°1. Diluant n°10. . Usage Professionnel UNIQUEMENT.
**Dilution** Par temps chaud ou venteux, il est possible ajouter jusqu'à 10% de diluant afin de faciliter l'application.
**Nettoyant** Diluant n°1.
**Contrôle de la ventilation et de l'humidité** Appliquer dans des conditions sèches et en environnement bien ventilé. Eviter d'appliquer en fin de journée, la condensation nocturne pouvant entraîner une perte de brillance.
**Pistolet Conventionnel** Diluer à 10-25% au Diluant N°10 (Usage Professionnel UNIQUEMENT) afin d'obtenir une viscosité de 18"-22" (coupe BS4) ou 16"-20" (coupe DIN4). Pression : 3-4 bars. Taille de la buse : 1.1-1.4mm. NOTA: Laisser durcir la sous-couche Prekote 14 jours avant d'appliquer Toplac. APPLICATION AU PISTOLET - APPLICATEURS PROFESSIONNELS UNIQUEMENT.
**Autre** Pour les couleurs plus claires, mélanger la première couche de finition avec la sous-couche à hauteur de 50%, afin d'améliorer l'opacité et la profondeur de la teinte. Pour de meilleurs résultats lors de l'application au rouleau, lisser avec un pad ou un pinceau.

**Quelques Points Importants**

Toplac peut présenter un changement de teinte lors d'une utilisation à des températures supérieures à 80°C. Non utilisable en immersion permanente. Ne pas utiliser en dessous de 5°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du produit devra être comprise entre 15°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C. La condensation pouvant provoquer une perte de brillance, éviter les applications en fin de journée.

**Compatibilité/Supports**

S'applique sur surface correctement préparée et revêtue d'une sous couche ou sur le système de peinture existant.

**Nombre de Couches**

1 à 2 à la brosse

**Pouvoir Couvrant**

(Théorique) - 13.33 (m²/L)
(Pratique) - 12.00 (m²/L) à la brosse, 8 m²/L au pistolet

**Epaisseur de film sec recommandée**

38 Microns secs

**Epaisseur Humide recommandée**

75 Microns humides

**Méthodes d'Application**

Brosse, Pistolet conventionnel, Rouleau

## INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

**Stockage**

**INFORMATIONS GENERALES**
Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Toplac, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
**TRANSPORT**
Toplac doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

**Sécurité**

GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.
ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égoûts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Toplac ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

**NOTES IMPORTANTES**

*Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.*

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

®, International®, le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Référence : 05000011
Date d'émission : 28-May-2009
Remplacements : 17-Aug-2008