FICHE TECHNIQUE

648. ALTURA UV MAT

Vernis polyuréthanne monocomposant, contenant des additifs spéciaux anti UV, d'une excellente apparence esthétique. Il peut être utilisé sur les surfaces en bois des meubles intérieurs de bateaux.

Conditionnement	0,750 Lt

CARACTERISTIQUES CHIMIQUE-PHYSIQUE

Aspect	Satiné
Couleur	Clair, légèrement ambré
Extrait sec (en volume)	31 ± 2%
Poids spécifique	0.90 ÷0.94 g/cm^3
Point éclair	32° C
Viscosité	160'' – 170'' DIN 4 à 20° C

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Diluant		703.000
Méthode d'application		Au pistolet à air à gravité Pression 3,5 bar Buse 1,2 – 1,4 mm
		Diluant 703.000
Epaisseur du film sec	Fourchette d'application standard	25 µm par couche
	Recommandé	25 µm par couche
Epaisseur du film humide	Fourchette d'application standard	55 µm par couche
	Recommandé	55 µm par couche
Rendement théorique à l'application pour l'épaisseur indiquée m²/l	Fourchette d'application pour épaisseur recommandé	18
Primaires recommandés	Biowood - Polywood	

PREPARATION DE LA SURFACE

	Bois neuf ou rénové : le bois doit être parfaitement sec et propre, (sans salissures, sans graisse ou poussière) et préalablement vernis. Pour la première couche, l'ALTURA UV doit être dilué à 10-15%, ne pas diluer pour les couches suivantes (3 à 5 couches). Bois vernis : poncer afin d'éliminer les traces du vernis précédent. Appliquer une couche d'ALTURA UV dilué à 5%, ne pas diluer les couches suivantes (2 à 4couches). A noter : Poncer entre les couches.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachtcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com

FICHE TECHNIQUE

648. ALTURA UV MAT

TEMPS DE SECHAGE

Température	10°C		15°C		20°C		30°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Surcouchage			24 h	7 j	18 h	7 j	16 h	7 j
Ponçage			36 h		24 h		24 h	
Polymérisation complète			7 j		7 j		7 j	

CONDITIONS D'APPLICATIONS

Pour éviter la condensation, la température du support doît être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée. Pendant l'application et la période de réticulation, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 15° C et ne pas dépasser les 30° C, et la température minimum du support ne doit pas être inférieure à 10° C, puisque le processus de réticulation est considérablement ralenti à des températures inférieures. En tout cas l'application est déconseillé lorsque l'humidité relative dépasse 80%. Il est important d'effectuer le relevé des paramètres thermo-hygrométriques à proximité du support à traiter. Assurer une ventilation adéquate lorsque la peinture est appliquée en espaces fermés.

NORMES DE SECURITE

Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE DPR 303 et 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc…

A NOTER

Le produit est fourni dans deux boîtes qui doivent être mélangées dans le bon rapport avant l'emploi. Le produit appliqué ne doit pas être mis au contact de l'eau, d'agents chimiques ou soumis aux efforts mécaniques avant réticulation. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in-situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence, consulter les fiches techniques. L'édition actuelle annule et remplace les éditions précédentes.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com