ANTIFOULING

A 4

MATRICE DURE
POUR VEDETTE ET VOILIER, PECHE, CROISIERE ET REGATE

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'antifouling A4 est une peinture anti-salissure, à matrice dure pour yachting, pêche et vedettes rapides.
Convient aux bateaux qui échouent ou mis à terre souvent.
Ce produit ne convient pas aux coques en aluminium.
L'antifouling A4 a une bonne compatibilité avec les autres produits du marché, sauf avec ceux contenant des sels d'étain.

COMPOSITION

Vernis : résine base acrylique.
Pigments et charges : oxyde de cuivre, biocides, pigments colorés classiques.
Solvants : xylène, naphta.
Couleurs : blanc cassé, bleu France, bleu marine, noir, rouge, vert clair, vert foncé, gris.
Aspect : satiné.

PROTECTION DES OPERATEURS

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants et un masque adapté.

PREPARATION

Sur carène neuve :
La coque doit être lessivée, rincée à l'eau douce, dégraissée (DEGRAISSANT NAUTIX SD), dépolie, propre et sèche.
Primaire d'accrochage : NAUTIX P1 mono composant ou PE bicomposant.
Primaire préventif osmose : NAUTIX PO.
Primaire de protection : NAUTIX PE (plusieurs couches).
Primaire anti-corrosion : NAUTIX IA + PA.

En entretien :
En cas de doute sur la compatibilité avec l'ancien antifouling, appliquer une couche de NAUTIX PC.
Enlever impérativement tout produit non adhérent.

APPLICATION

Bien remuer et mélanger avant l'emploi.
Ne pas appliquer en dessous de 10°C.
Méthode d'application : brosse, rouleau, pistolet.
Nombre de couches recommandé : 2
Diluant / nettoyant : NAUTIX DA - Dilution maximum : 10 %
Epaisseur recommandée du film humide par couche : 80 microns.
Epaisseur recommandée du film sec par couche : 50 microns.

TEMPS DE SECHAGE

Température °C	10°C	15°C	20°C	35°C
Sec au toucher	2 H	1 H 30	1 H	30 mm
Intervalles entre couches	4 H	3 H	2 H	1 H
Délai mise à l'eau (minimum)*	4 H	3 H	2 H	1 H

* maximum recommandé : 6 mois

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement : 0,75 L - 2,5 L - 20 L.
Densité : 1,45 +/- 0,05
Extrait sec en volume : 71 % +/- 3.
Pouvoir couvrant : 12,5 m^2/litre par couche.
Viscosité : thixotrope.
Point éclair : 25°C

FICHE DE SECURITE

R 10 Inflammable.
R 20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
R 32 Au contact d'un acide dégage un gaz très toxique.
R 36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
R 40 Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes.
R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales /la fiche de données de sécurité.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : + 33 (0)1 45 42 59 59

NAUTIX S.A.
Z.I. des 5 Chemins
56520 GUIDEL
FRANCE
Fax : + 33 (0)2 97 65 03 54
Tel : + 33 (0)2 97 65 32 69
E.mail : info@nautix.com
www.nautix.com