SOUS-COUCHE

U 3

SOUS-COUCHE POUR LAQUE L3

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sous couche pour laque monocomposant à appliquer après les primaires de protection, les enduits et un ponçage fin.
Son fort pouvoir couvrant et sa couleur blanche permettent d'obtenir un fond uni et clair qui donnera de la vivacité à la teinte de la laque.
Si à 15°C, l'application de la laque a lieu plus de 24 H après séchage, dépolir la sous-couche U3 (abrasif 400/600).
La sous-couche U3 est également parfaite pour peindre l'intérieur des coffres.

COMPOSITION

Résine Polyuréthane Alkyde.
Solvant : W.S.
Couleur : blanc.
Finition : satinée.

PROTECTION DES OPERATEURS

Travaillez dans un endroit ventilé, portez des lunettes, des vêtements de protection, des gants et un masque adapté.

PREPARATION - APPLICATION

La sous-couche U3 peut être appliquée sur les primaires suivants :
- PC : imprégnation du bois
- P1 : accrochage sur gelcoat polyester
- PE : époxy – protection dure
- PA : anticorrosion

Bien mélanger avant emploi avec une spatule.
Ne pas appliquer en dessous de 10°C.
Appliquer 1 à 2 couches sur une surface propre, lisse et sèche dans un endroit sec et ventilé.
Poncer légèrement entre les couches pour une meilleure finition.
Méthodes d'application : pistolet, brosse, rouleau.
Diluant/nettoyant : W.S. Dilution maximum : 10 %
Epaisseur du film humide recommandée : 80 microns

TEMPS DE SECHAGE

Température °C	10°	15°	20°	30°
Sec au toucher	8 H	6 H	4 H	2 H
Temps de surcouchage	48 H	24 H	16 H	8 H

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement : 0,75 L - 2,5 L - 20 L.
Densité : 1,2 +/- 0,05.
Pouvoir couvrant : 10 m²/litre pour une couche.
Viscosité : 110 à 115 secondes à 25°C - coupe CF4 AFNOR.
Point éclair : 40°C (vase ouvert).

Sous couche U3 (suite)

FICHE DE SECURITE

R 10	Inflammable.
S 2	Conserver hors de portée des enfants.
S 46	En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
T 23.1	Ne pas respirer les vapeurs

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59

NAUTIX SA
Z.I. des 5 Chemins
56520 GUIDEL
FRANCE
Fax : + 33 (0)2 97 65 03 54
Tel : + 33 (0)2 97 65 32 69
E.mail : info@nautix.com
www.nautix.com