SOROMAP peinture

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE PNEUMATIQUE

POUR SUPPORT PVC – HYPALON

La **PEINTURE PNEUMATIQUE** est une peinture élastomère monocomposante. Elle est adaptée à l'utilisation pour support en néoprène, toile caoutchoutée, PVC, hypalon. Elle est d'une excellente flexibilité et a une bonne adhérence. Elle possède une très bonne résistance à l'atmosphère marine, à l'immersion en eau douce et salée et aux radiations ultraviolettes.

Caractéristiques Physico-chimiques

Mécanisme de durcissement : ..... Evaporation du solvant
Etat physique : ..... Liquide
Aspect : ..... Semi- brillant
Odeur : ..... Caractéristique
Extrait sec : ..... 13 % en volume
Viscosité NF4 à 20°C : ..... 90'' +- 10''
Point éclair : ..... <=21°C
Masse spécifique : ..... 1.00 kg/l
Solubilité : ..... Non miscible dans l'eau à 20°C.

Epaisseur du film sec par couche : ..... 20 microns
Epaisseur totale préconisée (film sec): ..... 40 microns
Rendement pratique par couche : ..... 5 m^2/l
Nombre de couches : 2

Préparation de surface

Dégraisser / laver puis rincer à l'eau douce. Un ponçage soigné à l'aide d'un abrasif de grain 150 est nécessaire (surtout pour les embarcations autres que PVC). Ensuite nettoyer au MEK pour éliminer toute trace de poussière.

Mode d'application

Mélanger soigneusement le produit avant l'application . Etant donné les caractéristiques particulières de cette peinture, n'appliquer qu'au pinceau en utilisant, si nécessaire, le diluant pour peinture pneumatique jusqu'à 5 % maximum en volume.
Appliquer deux couches à intervalle de 6 heures minimum. Il n'y a aucun problème de surcouchage ni d'adhérence des couches, si le délai est écoulé. Pour l'application, il est conseillé de dégonfler un peu le canot pneumatique (20 % de son volume).

Caractéristiques d'utilisation

Matériel d'utilisation : .....Pinceau.
Dilution : .....5 – 10 % (Diluant « Peinture pneumatique »)
Température d'application : .....+5 à +35 °C

Séchage à 20°C
Hors poussière : .....30 minutes
Sec au toucher : .....6 heures
Recouvrable : .....Minimum 6 heures
Pliable : .....48 heures
Mise à l'eau : .....24 heures

Emballage et conservation

Conditionnement : ..... 250 cc et 750 cc
Stockage : ..... 1 an en emballage fermé à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.

Précautions d'emploi

Conserver hors de portée des enfants.
Si l'application s'effectue dans des espaces limités, il faut prévoir une ventilation adéquate pendant le séchage. Le produit contient des solvants qui, au contact de l'air, peuvent former des mélanges explosifs en présence de feux, étincelles ou charges électrostatiques.

SOROMAP PEINTURE 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com

Porter, lors de la manipulation des gants, des lunettes et un vêtements de protection. Se laver à l'eau et au savon après contact accidentel.
Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de sécurité.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.