SOROMAP peinture

FICHE TECHNIQUE

LAQUE MONOCOMPOSANTE SL1

Laque alkyde uréthanne pour extérieur, de haute brillance et grande souplesse.

Caractéristiques

Cette laque possède une très haute tenue à l'abrasion, tout en gardant une bonne souplesse de film. Elle offre une protection idéale aux intempéries pour les support en extérieur. Elle possède une bonne résistance aux U.V. Tous les coloris sont miscibles entre eux.

Caractéristiques Physico-chimiques

Mécanisme de durcissement: .....Séchage à l'air
Densité: .....1.15 +- 0.05 pour le blanc
Extrait sec: .....65 % +- 2 % en poids
45 % +- 2 % en volume
Point éclair: .....23°C < PE <= 55°C
Viscosité: .....150'' +- 5'' Coupe NF4
Epaisseur du film sec par couche: .....30 microns
Epaisseur totale préconisée: .....60 microns
Rendement pratique par couche: .....12.5 m^2/l
Teinte: .....Selon le nuancier
Aspect :.....Brillant

Préparation de surface

Sur coque bois neuve : Effectuer un cycle monocomposant pour isoler le bois avant mise en peinture (sous-couche **SC10** et apprêt **AP10**).

Sur ancienne laque monocomposante : Eliminer tous les défauts de surface (décollements,…), en ponçant la surface au grain 180 à sec. Si la surface est très abîmée, appliquer une couche d'apprêt **AP10** pour diminuer les défauts, avant la mise en peinture du support.

Préparation de la peinture

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Application

Prendre soin d'appliquer une bande cache pour délimiter la surface à peindre.
Appliquer 2 couches de laque **SL1** de 30 microns (film sec), soit 60 microns à 24 heures d'intervalle sans égrenage intermédiaire.

Caractéristiques d'utilisation

Matériel d'application : ..... Pinceau, rouleau, pistolet.
Pour pinceau et rouleau : ..... Produit prêt à l'emploi, diluer au minimum avec le **diluant SL1** (ex D113).
Pour le pistolet : ..... Diluer 10 à 20% avec le **diluant SL1** *application pistolet* (ex D115).
Diamètre buse de 1.4-1.7 ; pression d'air 3-4 bars.
Température d'utilisation : ..... +15 à +30°C
Hygrométrie : ..... Inférieure à 80%

Rappel : *La température du support doit être au moins de 3°C au dessus du point de rosée, afin d'éviter la formation de condensation.*

Séchage à 20°C:
Hors poussière:..... 90 minutes
Sec au toucher:..... 5 heures
Surcouchage: ..... 24 heures sans égrenage
Séchage complet:..... 7 jours

Emballage et conservation

Conditionnement : ..... 250 cc et 750 cc (2.5 L pour le blanc)
Stockage : ..... 12 mois entre 5 et 35°C

Précautions d'emploi

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser gants, masques et vêtements de travail. Travailler en local ventilé.

Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de sécurité.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.

SOROMAP PEINTURE 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com