FICHE TECHNIQUE

643. ALTURA UV

Vernis transparent synthétique, doté d'une brillance, d'une élasticité et d'un pouvoir couvrant remarquables.
Sa résistance aux agents atmosphériques marins est optimum et il offre une excellente résistance aux rayons ultraviolets du soleil. Il conserve son élasticité dans le temps et ne devient pas opaque. Il constitue une finition exceptionnelle pour tous types de bois.

Conditionnement	0,375 - 0,75 l

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT-PHYSIQUES TYPIQUES

Aspect	Brillant
Couleur	Transparent
Extrait sec (en volume)	54 ± 2%
Poids spécifique	0.92 ÷0.96 g/cm^3
Point éclair	21°C÷ 55°C
Viscosité	70'' – 80'' DIN 4à 20°C

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES APPLICABLES

Epaisseur du film sec	30 µ par couche
Epaisseur du film humide	60 µ par couche
Rendement théorique à l'application pour épaisseur indiquée	16 m^2 / litre
Méthode d'application	Pinceau - rouleau - pistolet
Diluant – pistolet, brosse	N. 703

PREPARATION DE LA SURFACE

Bois neuf ou rénové : le bois doit être parfaitement sec et propre, (sans salissures, sans graisse ou poussière) et préalablement vernis. Pour la première couche, l'ALTURA UV doit être dilué à 10-15%, ne pas diluer pour les couches suivantes (3 à 5 couches).

Bois vernis : poncer afin d'éliminer les traces du vernis précédent. Appliquer une couche d'ALTURA UV dilué à 5%, ne pas diluer les couches suivantes (2 à 4 couches).

A noter : Poncer entre les couches.

FICHE TECHNIQUE

643. ALTURA UV

TEMPS DE SECHAGE pour application au pistolet

Température	Humidité rel.	Hors poussière	Surcouchage		Ponçage	Réticulation
			Min	Max		
10°C	60%	5 h	24 h	7 j	36 h	7 j
20°C	60%	3 h	18 h	7 j	24 h	7 j
35°C	60%	1 h	16 h	7 j	18 h	7 j

CONDITIONS D'APPLICATIONS

La température du support doit être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée afin d'éviter la formation de condensation. En tous les cas, il n'est pas conseillé d'appliquer quand l'hygrométrie est supérieure à 80%. Le relevé thermo-hygrométrique doit être effectué près du support à peindre.

NORMES DE SECURITE

Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE DPR 303 ET 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc…

A NOTER :

L'épaisseur du film humide est donnée pour un produit non dilué. Cette donnée varie si vous diluez le produit. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Nous vous recommandons de lire soigneusement nos RECOMMANDATIONS GENERALES. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence pour consulter le annexe-les fiches techniques techniques. L'édition actuelle décommande et remplace chaque autre précédent.