NAUTIX FICHE TECHNIQUE

LAQUE L3

Laque marine brillante mono-composante

La laque Nautix **L3** est une peinture de finition haute brillance et longue durée avec une forte résistance en milieu marin grâce à la dureté de la matrice.

La **L3** est formulée selon la technologie la plus moderne, ce qui permet d'obtenir aisément ce tendu et cet éclat., ainsi qu'une mise en application très facile.

La sélection des meilleurs composants lui apporte cette exceptionnelle brillance.

PROTECTION

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté. Si l'endroit n'est pas ventilé, vous devez absolument utiliser un masque (EC Standard : AB) et porter des lunettes de protection, ainsi que des gants PVC.

PREPARATION

Après l'application d'un enduit Nautix **Watertight** ou d'une sous couche **U3**, si nécessaire, la surface sera dressée avec de l'abrasif (P240). Nettoyer, puis sécher.
Appliquer une couche de **U3** blanche pour obtenir une surface plane et une meilleure finition (uniformité des couleurs). Ceci renforcera la vivacité de la teinte de la laque de finition. Dépolissez légèrement cette couche de **U3** (P400).

Entretien : Les couches des années précédentes doivent être légèrement dépolies (P400)

APPLICATION

Précaution : les températures du support, de l'air ambiant et de la peinture doivent être identiques afin d'éviter la condensation qui peut se former entre le support et le film de peinture (Point de rosée).
Le meilleur moment pour peindre est le milieu de la journée. Il ne faut pas peindre en plein soleil.

Ne pas appliquer en dessous de 10°C.
Bien remuer avec une spatule propre avant l'emploi.
Méthode d'application : brosse, rouleau, pistolet.
Application à la brosse : tremper la brosse dans la peinture jusqu'à la moitié de sa hauteur seulement.
2 à 3 passages dans le même sens (horizontal) pour déposer la peinture, puis un passage à 90° pour lisser. Procéder par portions de 40 cm de côté environ (60 cm au rouleau).
Epaisseur recommandée par couche en humide : 80 microns.
Diluant / nettoyant : NAUTIX **WS** - Dilution maximum : 20 %.
Respecter attentivement les temps de recouvrement (voir tableau).

TEMPS DE SECHAGE

TEMPERATURE	10°C	15°C	20°C	30°C
Sec au toucher	6 H	4 H	2 H	1 H 30
Surcouchage minimum	48 H	36 H	24 H	12 H
Surcouchage maximum	5 jours	4 jours	3 jours	2 jours

DONNEES TECHNIQUES

Base : Alkyde. Solvant : White Spirit.
Couleurs : 13 coloris. Aspect : très brillant.
Conditionnement : 0.35L - 0, 75L - 2.5L - 20L
Pouvoir couvrant : 14 m^2/L par couche - Densité (gr/L): 1 +/- 0,05 - Extrait sec en volume : 48 %.
C.O.V. = 396 gr / L - Viscosité : thixotrope - Point éclair : 23°C<>55°C.

DONNEES DE SECURITE

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:
R 10 Inflammable.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 23 Ne pas respirer les vapeurs.
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59

Nautix – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69
Fax: +33.(0)2.97.65.03.54
info@nautix.com — www.nautix.com