FICHE TECHNIQUE

640. ALTURA 92

Laque monocomposante brillante formulée avec des résines polyuréthannes sélectionnées. Elle est recommandée pour finitions extérieures et intérieures. L'ALTURA 92 a une excellente résistance aux agents atmosphériques marins et une très bonne tenue à l'abrasion. La finition d'ALTURA 92 a des caractéristiques très élevées de stabilité de couleur, de brillance et des temps de séchage rapide..

Conditionnement	0,375 - 0,75 - 2,5 l (selon les teintes)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT-PHYSIQUES TYPIQUES

Aspect	Brillant
Couleur	Blanc et teintes du nuancier
Extrait sec (en volume)	50 ± 2%
Poids spécifique	1.08 ÷1,12 g/cm^3 (en fonction de la couleur)
Point éclair	21°C÷ 55°C
Viscosité	140'' – 150''DIN 4 à 20°C

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES APPLICABLES

Epaisseur du film sec	35 µ par couche
Epaisseur du film humide	70µ par couche
Rendement théorique à l'application pour épaisseur indiquée	14 m^2 / litre
Méthode d'application	Pinceau – rouleau – pistolet
Diluant	N. 703
Primaires recommandés	GIANO

PREPARATION DE LA SURFACE

Appliquer sur primaires indiqués préalablement nettoyés et secs.

Boero Colori France Rue Newton – B.P. 3042 17031 La Rochelle Cedex 01, France
Tél. +33 (0)5 46 28 10 10 Fax +33 (0)5 46 28 10 15 boero.france@boeroyachtpaint.com

Boero Bartolomeo s.p.a. Via Macaggi 19 16100 Genova, Italia
Tel. +39 010 5500.215 Fax +39 010 5500.207 yacboero@boero.it
www.boeroyachtpaint@boero.it

Data ultima revisione 26/04/05

FICHE TECHNIQUE

640. ALTURA 92

TEMPS DE SECHAGE pour application au pistolet

Température	Humidité rel.	Hors poussière	Surcouchage Min	Surcouchage Max	Ponçage	Réticulation
10°C	60%	12 h	24 h	7 j	48 h	7 j
20°C	60%	6 h	18 h	7 j	48 h	7 j
35°C	60%	3 h	18 h	7 j	48 h	7 j

CONDITIONS D'APPLICATIONS

La température du support doit être supérieure d'au moins 3° C au point de rosée afin d'éviter la formation de condensation. Durant l'application et la période de réticulation, la température ambiante minimale doit être d'au moins 10°C car à une température inférieure, le processus de réticulation peut être sérieusement ralenti. En tous les cas, il n'est pas conseillé d'appliquer quand l'hygrométrie est supérieure à 80%. Le relevé thermo-hygrométrique doit être effectué près du

NORMES DE SECURITE

Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE DPR 303 ET 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc

A NOTER :

Le produit est fourni dans deux boîtes qui doivent être mélangées dans le bon rapport avant l'emploi. Le produit appliqué ne doit pas être mis au contact de l'eau, d'agents chimiques ou soumis aux efforts mécaniques avant réticulation.Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in-situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société.Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence pour consulter le annexe-les fiches techniques techniques. L'édition actuelle décommande et remplace chaque autre précédent.