Sika® MultiPrimer Marine

Industry

Propriétés

Base chimique		Promoteur d'adhésion solvanté
Couleur		Incolore, légèrement jaune
Densité (CQP[1] 006-3 / ISO 2811-1)		1,0 kg/l environ
Viscosité[2] (CQP 029-3 / ISO 3219)		10 mPa.s environ
Point éclair (CQP 007-1 / ISO 13736)		-4°C
Extrait sec (CQP 002-1)		34%
Température d'application		+5°C à +40°C
Méthode d'application		Pinceau, feutre ou applicateur mousse
Pouvoir couvrant		50-150 ml/m² environ (en fonction de la porosité des substrats)
Temps de séchage[2/3]	> 15°C < 15°C maximum	10 min. 30 min. 24 H
Stockage (< 25°C°)		Emballage fermé, dans un endroit frais et sec
Durée de conservation *Consulter la FDS pour connaître l'ensemble des instructions de stockage*		9 mois

[1] CQP = Corporate Quality Procedure [2] à 23°C / 50% HR
[3] pour certaines applications spécifiques, la température et le temps de séchage peuvent être différents

Description

Le Sika® Multi Primer Marine est un primaire liquide à basse viscosité, utilisé pour améliorer l'adhérence des Sikaflex® sur divers supports.
Le Sika® Multi Primer Marine est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 et du programme « Responsable Care ».

Domaines d'application

Le Sika® Multi Primer Marine est utilisé pour augmenter l'adhérence des Sikaflex® sur de nombreux substrats tels que le bois, (teck, acajou, pin d'Orégon et liège), les métaux (aluminium, feuilles d'acier galvanisées), les plastiques et les supports apprêtés. Ce primaire est aussi adapté pour augmenter l'adhérence des colles et mastics Sikasil® sur supports poreux ou non.
Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.
Des tests sur les supports réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.

Méthode d'application

Les surfaces doivent être, propres, sèches, exemptes de poussière, de silicones et de graisse.
Appliquer préalablement le Sika® Cleaner-205 pour le traitement des surfaces des supports non poreux et laisser sécher.
Pour utilisation avec des produits de la gamme Sikasil sur des substrats non poreux, l'utilisation du Sika® Cleaner-P (application/essuyage à sec) est également possible.
Appliquer une couche fine et uniforme de Sika® Multi Primer Marine à l'aide d'un pinceau, d'un feutre ou d'un applicateur mousse.
Le Sika® Multi Primer Marine doit être appliqué en une seule fois. S'assurer lors de cette opération que la couche soit suffisante et uniforme afin d'obtenir un bon pouvoir couvrant.

Le Sika® Multi Primer Marine présente un comportement thermoplastique jusqu'à 3 jours après son application.
La température idéale d'application et des surfaces doit être comprise entre 15°C et 25°C.
Les méthodes d'application et de consommation dépendent de la spécificité des supports ainsi que des procédés de fabrication.

Refermer soigneusement le flacon après usage.

Note Importante
Ne jamais utiliser un flacon dans lequel le produit est gélifié, sédimenté ou non homogène.

Documentations
Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :
- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika

Conditionnement

Boîte	250 ml
	1litre

Valeurs
Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

Important
Pour plus d'informations concernant la manipulation, le stockage et l'élimination de ce produit, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site : **www.quickfds.fr**

Note
Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Pour plus d'informations :
www.industry.sika.fr / www.sika-industry.com

Sika France S.A
BU Industry
84 rue E. Vaillant
93350 LE BOURGET
Tel : 01.49.92.80.33
Fax : 01.49.92.80.97

Siège Social
101 rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex